

Sylvin 8027-65 CLEAR

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 8027-65 Clear Is A Vinyl Compound Formulated For Profile Extrusion Applications

| Главная Информация | |
|--------------------|----------------------------------|
| Характеристики | Универсальный |
| Используется | Промышленное применение |
| | Универсальный |
| | Профиль |
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный |
| Метод обработки | Экструзия |
| | Экструзионное формование профиля |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.18 | g/cm ³ | ASTM D792 |

| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость дюрометра | | | ASTM D2240 |
| Shaw A | 65 | | ASTM D2240 |
| Shaw A, 10 seconds | 65 | | ASTM D2240 |

| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение (Break) | 10.3 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 450 | % | ASTM D638 |

| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Tear Strength | 39.4 | kN/m | ASTM D624 |

| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Температура плавления | 157 - 168 | °C | |

| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Индекс кислорода | 22 | % | ASTM D2863 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

