

Veroplas PA2002HI

Polyamide 6

PlastxWorld Inc.

Описание материалов:

Veroplas PA2002HI is a Polyamide 6 (Nylon 6) product. It can be processed by injection molding and is available in Europe or North America. Primary characteristic: impact modified.

Главная Информация			
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Общее назначение		
	Модификация удара		
Используется	Общее назначение		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.08	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	2.5	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	44.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	50	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1600	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	57.9	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	1000	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	46.1	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	171	°C	ASTM D1525
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.17	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

