

# FHR Polypropylene 23S1Acs256

Polypropylene Random Copolymer

Flint Hills Resources, LP

## Описание материалов:

FHR Polypropylene 23S1Acs256 is a polypropylene random copolymer (PP random copolymer) product. It can be processed by blow molding and is available in North America. The application areas of FHR Polypropylene 23S1Acs256 include medical/health care and food contact applications.

Features include:

Copolymer

Impact resistance

Transparency

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>Анти-белый</li> <li>Хорошая ударпрочность</li> <li>Прозрачный внешний вид</li> <li>Компонент пассивного источника</li> <li>Случайный сополимер</li> </ul>		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> <li>Применение выдувного формования</li> <li>Неспецифическое применение пищи</li> <li>Лабораторное оборудование</li> <li>Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода</li> </ul>		
Рейтинг агентства	<ul style="list-style-type: none"> <li>DMF не Номинальная</li> <li>FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.2a</li> <li>Сертификат USP класса VI</li> </ul>		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	90		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	29.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	11	%	ASTM D638
Флекторный модуль-Касательная <sup>1</sup>	1040	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	63	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	91.0	°C	ASTM D648

#### Дополнительная информация

This Flint Hills product meets certain requirements for use in medical applications. It is the responsibility of the medical device or pharmaceutical manufacturer to determine that this Flint Hills product is safe, lawful and technically suitable for the intended use. Flint Hills encourages its customers to review their application with a Flint Hills technical representative to ensure that this product is not used in ways for which it was not intended or tested. Flint Hills makes no warranties (express or implied), promises or guarantees concerning the suitability of this product for use in any given medical application. Not intended for use in the manufacture of any form of implanted medical or surgical device.

#### NOTE

1. 1.3 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

