

## Generic Nylon+TPE

Polyamide + TPE

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Nylon+TPE

This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.07 to 1.13	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	1.0 to 1.7	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	51.7 to 58.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	300 to 500	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	438 to 469	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	6.89 to 49.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	85 to 860	J/m	ASTM D256

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat