

Epic Urethane S7485

Polyurethane

Epic Resins

Описание материалов:

Two Component Polyurethane

Epic S7485 is a high performance electrical potting compound. With its high thermal conductivity, excellent electrical properties and low weight loss at elevated temperature, Epic S7485 is suitable for use in high heat generating assemblies.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошие электрические свойства Средняя термостойкость Теплопроводящий		
Используется	Электрическое/электронное применение Светодиоды		
Метод обработки	Инкапсулирование Полировка		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	85 to 90	ASTM D2240	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	-25.0 to -21.0	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	1.2E-4	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность	2.5 to 2.6	W/m/K	ASTM C177
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Volume: 100		
Part B	Mix Ratio by Volume: 14		
Терморегулирующая вязкость (25°C)	30000 to 35000	cP	ASTM D2393

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

