

## DOW™ LLDPE 6500R

Linear Low Density Polyethylene Resin

The Dow Chemical Company

### Описание материалов:

DOW™ LLDPE 6500R is a Linear Low Density Polyethylene Resin material. It is available in Latin America.

Typical application of DOW™ LLDPE 6500R: Food Contact Applications

Главная Информация			
Рейтинг агентства	ЕС без 10/2011 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.927	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	47	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (50°C, 100% Igepal)	0.500	hr	ASTM D1693
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	12.0	MPa	
Break	9.00	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	130	%	ASTM D638
Флекторный модуль-2% Secant	392	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	No Break		ASTM D256
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура обработки (расплава)	180 to 220	°C	
Температура формы	5.00 to 30.0	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat