

SCHULATEC® PEEK MV 14

Polyetheretherketone

A. Schulman Europe

Описание материалов:

unreinforced polyetheretherketone, medium viscosity

Главная Информация			
UL YellowCard	E86615-101339393		
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением		
Идентификатор смолы (ISO 1043)	Взгляните		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (400°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3830	MPa	ISO 527-2/1A/1
Tensile Stress (Yield)	96.0	MPa	ISO 527-2/1A/50
Растяжимое напряжение (Yield)	4.9	%	ISO 527-2/1A/50
Номинальное растяжение при разрыве	20 to 30	%	ISO 527-2/1A/50
Флекторный модуль	3700	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	121	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	9.2	kJ/m ²	ISO 180
Незубчатый изод ударная прочность	No Break		ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке ¹ (1.8 MPa, Annealed)	157	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94, IEC 60695-11-10, -20
0.800 mm	V-1		
1.60 mm	V-0		
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура сушки	150	°C	
Время сушки	3.0 to 6.0	hr	
Задняя температура	360 to 370	°C	
Средняя температура	380 to 390	°C	

Передняя температура	390 to 400	°C
Температура сопла	360 to 380	°C
Температура обработки (расплава)	390	°C
Температура формы	170 to 190	°C

NOTE

1. Measured on annealed samples
3,2 mm thick, 200°C/2h

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

