

Karina GRAY PVC COMPOUND -E 835-18/115-C-ERYB

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

Karina GRAY PVC COMPOUND -E 835-18/115-C-ERYB is a Polyvinyl Chloride product. It is available in Latin America.

| Главная Информация | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Внешний вид | Серый | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес ¹ | 1.49 to 1.55 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Цвет | OK | | ME 12 |
| Цвет A | -1.66 to -0.0600 | | ME 12 |
| Цвет b | -3.28 to -1.68 | | ME 12 |
| Color L | 60.6 to 62.2 | | ME 12 |
| Heat Deflection Temperature | > 68 | °C | ASTM D648 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec) | 78 to 82 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | > 39.2 | MPa | ASTM D638 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | > 42 | J/m | ASTM D256A |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | > 75.0 | °C | ASTM D1525 |

NOTE

1. 24 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

