

Harcoat™ 3721LV

Thermoplastic

Harco Inc.

Описание материалов:

A two-component, room temperature curing, medium to high thixotropic, readily machinable, surface coat developed especially for precise duplication of surface details.

Being thixotropic, HARCOAT 3721 is ideally suited for use on vertical or sloping surfaces where flow or drain-off cannot be tolerated.

Easy to sand and work, and should be used on those pattern-making applications where additional machining is required.

HARCOAT 3721 LV is a lower viscosity (medium thixotropic) version of HARCOAT 3721. Both are creamy consistency and will hang on vertical surfaces.

HARCOAT 3721 will build up faster than HARCOAT 3721 LV.

Advantages:

This surface coat has no abrasive filler in it, and is easily worked by all wood cutting tools

The white color of this face coat is ideally suited for scribing with marking inks to outline pattern changes, etc.

Reproduces the finest surface detail and texture

Главная Информация		
Характеристики	Низкая вязкость Обработываемый Тиксотропный	
Используется	Нанесение покрытия	
Внешний вид	Белый	
Формы	Жидкость	
Метод обработки	Покрытие	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.40	g/cm ³
Формовочная усадка-Поток	0.050	%
Поглощение воды (24 hr)	0.14	%
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore D)	90	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на сжатие	97.1	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Зубчатый изод Impact	20	J/m
Электрический	Номинальное значение	
Диэлектрическая постоянная	4.91	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

