

## RTP 300 MG 20

20% шлифованное стекловолокно

Polycarbonate

RTP Company

### Описание материалов:

Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'

The data for this material has not been recently verified.

Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.

This material is reinforced with milled glass (20%).

-Preliminary Product Data per RTP Co.-

| Главная Информация                  |  |                   |                 |
|-------------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование             | Стекловолокно с тиснением, 20% наполнитель по весу |                   |                 |
| Соответствие RoHS                   | Свяжитесь с производителем                         |                   |                 |
| Внешний вид                         | Черный   |                   |                 |
|                                     | Натуральный цвет                                   |                   |                 |
| Формы                               | Частицы  |                   |                 |
| Метод обработки                     | Литье под давлением                                |                   |                 |
| Физический                          | Номинальное значение                               | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                        | 1.35   | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)  | 0.50   | %                 | ASTM D955       |
| Поглощение воды (23°C, 24 hr)       | 0.10   | %                 | ASTM D570       |
| Механические                        | Номинальное значение                               | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения                   | 3450   | MPa               | ASTM D638       |
| Прочность на растяжение             | 48.3   | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break)    | 7.0  | %                 | ASTM D638       |
| Флекторный модуль                   | 3100   | MPa               | ASTM D790       |
| Flexural Strength                   | 82.7   | MPa               | ASTM D790       |
| Воздействие                         | Номинальное значение                               | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (3.18 mm)      | 80   | J/m               | ASTM D256       |
| Незубчатый изод Impact (3.18 mm)    | 1100   | J/m               | ASTM D4812      |
| Тепловой                            | Номинальное значение                               | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке |  |                   | ASTM D648       |
| 0.45 MPa, not annealed              | 138  | °C                | ASTM D648       |
| 1.8 MPa, not annealed               | 132  | °C                | ASTM D648       |
| Электрический                       | Номинальное значение                               | Единица измерения | Метод испытания |
| Сопrotивление громкости             | 1.0E+16  | ohms-cm           | ASTM D257       |
| Дополнительная информация           |  |                   |                 |

Mold Shrinkage, Linear-Flow, ASTM D-955, 0.25in.: 6mil/in.

| Иньекция                             | Номинальное значение | Единица измерения |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Температура сушки                    | 121                  | °C                |
| Время сушки                          | 4.0                  | hr                |
| Рекомендуемая максимальная влажность | 0.020                | %                 |
| Рекомендуемый Макс измельчения       | 20                   | %                 |
| Задняя температура                   | 288 - 343            | °C                |
| Средняя температура                  | 288 - 343            | °C                |
| Передняя температура                 | 288 - 343            | °C                |
| Температура формы                    | 65.6 - 121           | °C                |
| Давление впрыска                     | 68.9 - 103           | MPa               |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

