

Genestar™ N1001D-U83/02

Polyamide 9T

Kuraray Co., Ltd.

Описание материалов:

Genestar N1001D-U83/02 is standard unreinforced extrusion grade.

Main feature of N1001D-U83/02 are;

Outstanding fuel barrier

Heat resistance

Examples of application are;

Multi-layered fuel tube

Главная Информация	
Характеристики	Высокая термостойкость
Используется	Автомобильные Приложения Топливные линии
Внешний вид	Черный
Метод обработки	Экструзия
Многоточечные данные	Изоляционный стресс против деформации (ISO 11403-1) Модуль растяжения против температуры (ISO 11403-1)

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.08	g/cm ³	ISO 1183
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.25	%	ISO 62

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	60.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 20	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	1700	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	75.0	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-40°C	19	kJ/m ²	
23°C	No Break		

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	110	°C	ISO 75-2/Af
Температура перехода стекла	125	°C	
Температура плавления	264	°C	ISO 11357-3

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

