

Petrothene® NA247000

Low Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Petrothene NA247000 provides a balance of stiffness and tear strength. Typical applications include tamper evident caps and closures.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая жесткость Хорошая прочность на разрыв		
Используется	Колпачки Затворы		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.924	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	7.5	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	48		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение при растяжении (Yield)	13	%	ASTM D638
Флекторный модуль	340	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	13.6	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-43.0	°C	ASTM D746
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Задняя температура	163	°C	
Средняя температура	177	°C	
Передняя температура	177	°C	
Температура сопла	177	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

