

Globalene® 7633

Polypropylene Impact Copolymer

Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.

Описание материалов:

Globalene® 7633 is a Polypropylene Impact Copolymer (PP Impact Copolymer) material. It is available in Asia Pacific or North America for blow molding, injection molding, pipe extrusion, or sheet extrusion.

Important attributes of Globalene® 7633 are:

Copolymer

Good Processability

Heat Resistant

Impact Resistant

Typical applications include:

Automotive

Bottles

Containers

Furniture

Plumbing/Piping/Potable Water

Главная Информация	
UL YellowCard	E85783-251836
Характеристики	Хорошая термостойкость к старению Хорошая плавность Сополимер удара Ударопрочность при низкой температуре
Используется	Автомобильные Приложения Бутылки Ящики Мебель Трубопроводы Лист
Номер файла UL	E85783
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдувное формование Литье под давлением Экструзионная труба Экструзионный лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.896	g/cm ³	ASTM D792

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.4	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	83		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	26.5	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	7.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1320	МПа	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	180	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (-18°C)	1200	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature	92	°C	ASTM D648
Drop Weight Impact Strength (-29°C)	31.2	J	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

