

## Axpoly® r-PP19 1022

30% стекловолокно

Polypropylene Homopolymer

Axion Polymers

### Описание материалов:

r-PP19 1022 Polypropylene resin grade with 30% glass fibre - Black

Axpoly® r-PP19 1022 is a high-performance grade of black homopolymer Polypropylene that has been reinforced with 30% glass fibre. The material exhibits excellent rigidity and strength and is designed for use in a variety of demanding end-use injection moulding applications.

Produced from 100% post-industrial raw materials, this product fits closely with our other Axpoly® recycled resin grades and offers the same set of user benefits, including:

Successfully replaces virgin resin

Huge savings in CO 2 impact - at least 80%

Appeals to 'greener' customers

Cost-down on raw material

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 30% наполнитель по весу		
Переработанное содержание	Да		
Характеристики	Высокая жесткость Высокая прочность Гомополимер		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.16	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	5.2	g/10 min	ISO 1133
Поглощение воды (Equilibrium, 23°C, 50% RH)	0.17	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	28.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	6.5	%	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод ударная прочность	7.4	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Pellet Size	3.00	mm	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

