

Garathane™ X 96-322-A NAT

Polyvinyl Chloride Alloy

AlphaGary

Описание материалов:

GARATHANE X 96-322-A IS A PVC ALLOY FOOTWEAR COMPOUND

Главная Информация			
Используется	Обувь		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.18 to 1.22	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	67 to 73		
Shore A, 15 sec	57 to 63		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к истиранию			
loss, 1000 cycles	0.350	%	
loss, 5000 cycles	2	%	
Ross Flex (-29 °C, 6,35 мм)	30000		ASTM D1052
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain, 1.91 mm)	3.03	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (1.91 mm)	9.65	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 1.91 mm)	400	%	ASTM D412
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	
Изменение объема ¹			
23°C, 168 hr, in Gasoline	-26	%	
23°C, 336 hr, in Gasoline	-26	%	
23°C, 336 hr, in Vegetable Oil	-22	%	
75°C, 168 hr, in Vegetable Oil	-28	%	

NOTE

1. Thickness: 75 mil

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

