

VisiJet® FTX Silver

Unspecified

3D Systems

Описание материалов:

UV Curable Plastic

Metallic silver appearance

Главная Информация			
Характеристики	Чистый/высокая чистота		
Используется	Изготовление пресс-форм		
	Литья под давлением		
	Формовочный материал		
Внешний вид	Серебристый		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Стереолитография		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность ¹	1.16	g/cm ³	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	701	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	16.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	12	%	ASTM D638
Flexural Strength	22.0	MPa	ASTM D790
NOTE			
1.	Liquid @ 25°C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

