

## Fluoroplex MB 555 - GML

55% бронза

Polytetrafluoroethylene

UNIFLON

### Описание материалов:

Fluoroplex MB 555-GML is a polytetrafluoroethylene (PTFE) product, which contains 55% bronze filler. It can be processed by sintering or injection molding and is available in North America or Latin America. The main characteristics are: lubrication.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Бронзовая упаковка, 55% упаковка по весу
Добавка	Смазка дисульфида молибдена (5%)
Характеристики	Низкий уровень жидкости
Метод обработки	Спекание Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	3.75 - 3.85	g/cm <sup>3</sup>	Internal method
Сжатие-Спекание	0.90 - 1.9	%	Internal method
Температура спекания-Максимум	360	°C	

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	69 - 74		Internal method

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	16.0	MPa	Internal method
Удлинение при растяжении (Break)	80	%	Internal method

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Code: 010003901		

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура формы	21.0 - 25.0	°C
Давление впрыска	49.0 - 58.8	MPa

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

