

## PrimaFlex® LD 21002

Low Density Polyethylene

Plastic Solutions, Inc.

### Описание материалов:

Description: LD 21002 is a LDPE formulation suggested for film applications requiring, impact strength, easy processability and a wide heat-sealing range. This resin complies with 21 CFR 177.1520.

Applications: Industrial packaging / liners / blends with LLDPE / foam applications

Главная Информация			
Характеристики	Широкий диапазон уплотнения Foamable Хорошее тепловое уплотнение Хорошая ударопрочность Хорошая технологичность		
Используется	Смешивание Пленка Пена Вкладыши Упаковка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.3	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	172	MPa	
1% Secant, TD	190	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	22.0	MPa	
TD : Break	17.9	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	250	%	
TD : Break	550	%	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	37		ASTM D2457
Haze	15	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

