

Braskem PE LD7001A

Low Density Polyethylene

Braskem

Описание материалов:

LD7001A is a Low Density Polyethylene produced by High Pressure Process, in Autoclave reactor. Developed for the manufacturing of extruded films. It has high mechanical and impact strength, good processability, high ESCR and good shrinkage.

Additivation:

Antiblocking

Slip agent

Application:

Coextruded and shrink films.

Process:

Recommended processing conditions for film extrusion about 200 - 220 °C. The optimum processing conditions will vary according to the type of equipment used and cannot be considered as performance guarantee.

Главная Информация			
Добавка	Антикачающий агент Противоскользящий агент		
Характеристики	Низкая плотность Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к растрескиванию) Гладкость Устойчивость к царапинам Высокая ударопрочность Обрабатываемость, хорошая Низкое сжатие		
Используется	Пленка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Созэкструдированная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.921	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.34	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture, 38 µm	30.0	MPa	ASTM D882
TD: Fracture, 38 µm	25.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture, 38 µm	280	%	ASTM D882
TD: Fracture, 38 µm	880	%	ASTM D882

Ударное падение Dart ¹ (38 µm)	130	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength - TD (38 µm)	130	g	ASTM D1922
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (60°, 38.0 µm)	61		ASTM D2457
Haze	19	%	ASTM D1003

Инструкции по впрыску

Recommended Coextrusion Conditions:
Temperature Profile: 200°C to 220°C

NOTE

1. F50

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat