

SUMILITE® EL-3800F

Епоху; Epoxide

Sumitomo Bakelite Co., Ltd.

Описание материалов:

SUMILITE®EL-3800F is an epoxy; Epoxy resin products. It is available in North America.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.36	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (Equilibrium, 23°C)	0.53	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (0.700 mm)	109		ASTM D785

Дополнительная информация			
Flexural Strength @ Yield, ASTM D790, 0.7 mm, MD: 622 MPaFlexural Strength @ Yield, ASTM D790, 0.7 mm, TD: 289 MPaTensile Strength @ Yield, ASTM D638, 0.7 mm, MD: 148 MPaTensile Strength @ Yield, ASTM D638, 0.7 mm, TD: 131 MPa			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

