

## Royalene® 559

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Lion Copolymer, LLC

### Описание материалов:

An Excellent Calendering Polymer

Unique Features

Low ENB for good heat aging

Molecular weight distribution designed for excellent milling and calendaring behavior

Applications

Calendered Roof Sheeting and Belting

Molded and Extruded Mechanical Goods

Главная Информация	
Характеристики	Широкое молекулярное распределение веса Хорошая теплостойкая производительность старения
Используется	Ремонт конвейерной ленты Машина/механические детали Лист
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,2600 FDA не рассчитан
Внешний вид	Белый
Формы	Сумка
Метод обработки	Экструзия Каландрирование Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.860	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Вязкость Mooney <sup>1</sup> (ML 1+4, 125°C)	61	MU	Internal method
Содержание этилидена норборнена (ENB)	2.3	wt%	Internal method
Стабилизатор	Non-staining		
Молекулярное распределение веса	Broad		Internal method
Летучее вещество		wt%	Internal method

### Дополнительная информация

E/P weight ratio, internal standard ZS 1231: 69/31

### NOTE

1.

Unmilled

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

