

Magnobond 6155

Эпоху; Epoxide

Magnolia Plastics, Inc.

Описание материалов:

Magnobond 6155 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It is available in North America. Typical application: Adhesives/Tapes.

Главная Информация			
Используется	Клеи		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.988	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	72		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компрессионный модуль	2080	MPa	ASTM D695
Прочность на сжатие	20.7	MPa	ASTM D695
Прочность сдвига	10.5	MPa	ASTM D732
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 35		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100		
Срок службы горшка (25°C)	40	min	
Срок годности	52	wk	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	42000	cP	ASTM D2393
Время демолд (25°C)	10000	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

