

## Spartech Polycom EP7240

40% Карбонат Кальция

Polypropylene Copolymer

Spartech Polycom

### Описание материалов:

Spartech Polycom EP7240 is a polypropylene copolymer (PP Copoly) product, which contains 40% calcium carbonate filler. It can be processed by blow molding or extrusion and is available in North America. The application fields of Spartech Polycom EP7240 include construction application and automobile industry.

Features include:

Copolymer

Good stiffness

Impact resistance

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Жемчужный наполнитель, 40% наполнитель по весу
Характеристики	Жесткий, хороший
	Сополимер
	Хорошая ударопрочность
Используется	Область архитектурного применения
	Применение в автомобильной области
Формы	Частицы
Метод обработки	Выдувное формование
	Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.25	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)	1.1	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	22.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	7.0	%	ASTM D638
Fracture	200	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1240	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	No Break		ASTM D256
Ударное падение Dart			ASTM D3029
-30°C	2.26	J	ASTM D3029
23°C	2.82	J	ASTM D3029

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 МПа, annealed	93.3	°C	ASTM D648
1.8 МПа, not annealed	48.9	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение		Метод испытания
Блестящий Гарднер (60°)	50		ASTM D523

#### Дополнительная информация

Flexural Modulus-Tangent, ASTM D790: 250,000 psi.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat