

## Huaфон JF-W-N6050B

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

### Описание материалов:

Nubuck PU Resin

Characteristics

Mid soft type, 24 hours hydrolysis resistance, uniform cell structure, good color show.

Applications

Shoes, Bags

Главная Информация	
Характеристики	Устойчивость к гидролизу Мягкий
Используется	Сумки Обувь

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Растворители	DMF	

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	34 to 36	%
Вязкость (25°C)	200 to 260	Pa·s

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения (100% Secant)	5.00 to 6.00	MPa
Прочность на растяжение	> 30.0	MPa
Удлинение при разрыве	> 300	%

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

