

Keptal® MF3025

Стекло фрезерованные \ из стекловолокна

Acetal (POM) Copolymer

Korea Engineering Plastics Co., Ltd

Описание материалов:

Milled fiber 25% filled and partially reinforced grade. MF3025 is suitable for parts requiring low warpage than those of the FG series which is longer glass fiber

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тисненное стекловолокно, 25% наполнитель по весу		
Характеристики	Низкий уровень защиты		
	Сополимер		
	Хорошая мобильность		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.59	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	16	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка-Поток (3.00 mm)	1.3	%	ISO 294-4
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break, 23°C)	78.0	MPa	ISO 527-2
Номинальное растяжение при разрыве (23°C)	4.9	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	5530	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (23°C)	129	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	3.8	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+16	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости	1.0E+14	ohms-cm	IEC 60093
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	HB		UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

