

## Flontech® FT-1-1T

Polytetrafluoroethylene

Guarniflon S.p.A. - Flontech Division

### Описание материалов:

100% virgin PTFE

| Главная Информация                                     |                                 |                   |                 |
|--|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| Формы  | Гранулы                         |                   |                 |
| Метод обработки  | Уплотнение<br>Прессформа сжатия |                   |                 |
| Физический   | Номинальное значение            | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес   | 2.17                            | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D4894      |
| Видимая плотность                                      | 0.45                            | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D4894      |
| Средний размер частиц                                  | 100                             | µm                | Internal Method |
| Усадка-Диаметр   | 2.7                             | %                 | Internal Method |
| Твердость  | Номинальное значение            | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла                                     | 30                              |                   | ASTM D785       |
| Твердость дюрометра (Shore D)                          | 55                              |                   | ASTM D2240      |
| Механические   | Номинальное значение            | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение-Поперечный поток (1.00 mm)     | 30.0                            | MPa               | ASTM D4894      |
| Растяжимое удлинение-Поперечный поток (Break, 1.00 mm) | 280                             | %                 | ASTM D4894      |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

