

ELASTOSIL® RT 601 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-2

Potting Compound, Automotive & Transportation

Potting Compound, Electronics

Optoelectronics, Electronics

Optoelectronics, Lighting

Главная Информация	
Используется	Электрическое/электронное применение Оптическое применение
Метод обработки	Инкапсулирование Полировка

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Clear/Transparent		
Плотность	1.02	g/cm ³	ISO 2781
Вязкость	3.5	Pa·s	ISO 3219
Срок службы горшка	90	min	

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суху (Shore A)	45		ISO 868
Прочность на растяжение	6.00	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	100	%	ISO 37
Относительная проницаемость	2.80		IEC 60250
Сопrotивление громкости	1.0E+15	ohms-cm	IEC 60093

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

