

## Mirathane™ E165DL

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Miracll Chemicals Co., Ltd.

### Описание материалов:

Mirathane™ E165DL is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester) (TPU-Polyester) product. It is available in Asia Pacific. Applications of Mirathane™ E165DL include engineering/industrial parts, hose/tubing, coating applications, consumer goods and film.

Characteristics include:

Fast Molding Cycle

Good Processability

Good UV Resistance

Главная Информация			
Характеристики	<p>Цикл быстрого формования</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению</p> <p>Низкий до без переноса</p>		
Используется	<p>Ремни/ремонт ремней</p> <p>Нанесение покрытия</p> <p>Пленка</p> <p>Обувь</p> <p>Шланг</p> <p>Инжекционный метод литья</p> <p>Трубка</p> <p>Применение проводов и кабелей</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.21	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	65		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	18.0	MPa	
300% Strain	30.0	MPa	
Прочность на растяжение (Yield)	45.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	ASTM D412
Tear Strength	170	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	-20.0	°C	DSC

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

