

SILPURAN® 6700/60 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, LSR

Gaskets, Plastics and Rubber Processing

Membranes, Pharmaceuticals & Healthcare

Masks, Pharmaceuticals & Healthcare

Seals (HealthCare / Pharma), Pharmaceuticals & Healthcare

Valves (HealthCare / Pharma), Pharmaceuticals & Healthcare

Главная Информация

Характеристики	Биосовместимый Без ВРА Дышащий Хорошая химическая стойкость Хорошая гибкость Хорошая стерилизация Хорошая термическая стабильность Высокая проницаемость газа Высокая термостойкость Высокая чистота Низкий и без запаха Низкое поглощение воды Нетоксичный Устойчивость к пару
Используется	Имплантаты для тела Медицинские устройства Медицинские/медицинские приложения Фармацевтика
Рейтинг агентства	ISO 10993 USP класс VI
Метод обработки	Литье под давлением Литье под давлением (LIM)

Uncured Properties

Номинальное значение

Единица измерения

Метод испытания

Цвет	Clear/Transparent		
Плотность	1.12	g/cm ³	ISO 1183
Вязкость	500	Pa·s	DIN 53019
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суху (Shore A)	60		DIN 53505
Прочность на растяжение	8.20	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	490	%	DIN 53504
Комплект сжатия	70	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	28.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	60	%	DIN 53512

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

