

## Escorene™ Ultra LD 721.IK

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

### Описание материалов:

Escorene Ultra LD 721.IK is a copolymer special film resin containing high content of vinyl acetate, which has excellent heat sealability, good strength and transparency.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.5	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	18.5	wt%	ExxonMobil Method
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1 % secant, MD	63.5	MPa	ASTM D882
1 % secant, TD	70.7	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	37.4	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	33.5	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	320	%	ASTM D882
TD: Fracture	740	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	310	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	48	g	ASTM D1922
TD	86	g	ASTM D1922
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	62.0	°C	ASTM D1525
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	85		ASTM D2457
Haze	1.4	%	ASTM D1003
Юридическое заявление			

Escorene Ultra LD 721.IK is a copolymer special film resin containing high content of vinyl acetate, which has excellent heat sealability, good strength and transparency.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

