

## Osterlene® HD-.35-953

High Density Polyethylene

Osterman & Company

### Описание материалов:

HD-.35-953 is a high density polyethylene with applications for use in HIC bottles, toys and windshield wash bottles.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая плотность		
Используется	Бутылка		
	Игрушка		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.954	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.37	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (F50)	25.0	hr	ASTM D1693
Дополнительная информация			
ESCR F50, ASTM D2561: >500 hr			

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

