

Acculam™ Phenolfab Canvas CYBS

Хлопок

Phenolic

Accurate Plastics, Inc.

Описание материалов:

Acculam® Phenolfab CYBS is a laminate sheet comprised of a phenolic resin binder and woven canvas (cotton) substrate with graphite added to enhance self-lubrication.

This material is characterized by good mechanical properties and toughness. It has similar mechanical properties to C/CE. It is not intended for applications needing electrical resistance. It has good machining qualities and good wear resistance.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Хлопок | | |
| Добавка | Графитовый порошковый лубрикант | | |
| Характеристики | Хорошая прочность | | |
| | Хорошая износостойкость | | |
| | Смазка | | |
| | Обрабатываемый | | |
| Используется | Ламинаты | | |
| | Лист | | |
| Формы | Лист | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.36 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Поглощение воды (24 hr, 3.18 mm) | < 1.6 | % | ASTM D570 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла (M-Scale) | 105 | | ASTM D785 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Flexural Strength | | | ASTM D790 |
| 3.18 mm ¹ | > 110 | MPa | |
| 3.18 mm ² | > 117 | MPa | |
| Прочность на сжатие ³ | > 269 | MPa | ASTM D695 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | | | ASTM D256 |
| -- ⁴ | > 75 | J/m | |
| -- ⁵ | > 85 | J/m | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Индекс температуры | 125 | °C | |
| Прочность на разрыв | 820000 | g | |

NOTE

| | |
|----|----------|
| 1. | CW-A |
| 2. | LW-A |
| 3. | Flatwise |
| 4. | CW |
| 5. | LW |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

