

Exelene® LLDPE 1401

Linear Low Density Polyethylene

Montachem International, Inc.

Описание материалов:

Exelene® LLDPE 1401 is a Linear Low Density Polyethylene product. It can be processed by blown film or film extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of Exelene® LLDPE 1401 include bags/liners, film and food contact applications.

Characteristics include:

Antiblock

Antioxidant

Butene Comonomer

Food Contact Acceptable

Slip

Главная Информация	
Добавка	Антиблок Антиоксидант Комбинация
Характеристики	Антиблокировка Антиоксидант Бутене комномер Приемлемый пищевой контакт Комбинация
Используется	Сумки Пленка Мешки для белья
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 2,1
Метод обработки	Выдувная пленка Экструзионная пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.919	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.95	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль ¹			ASTM D882A
2% Secant, MD	193	MPa	
2% Secant, TD	223	MPa	

Прочность на растяжение ²			ASTM D882A
MD : Yield	9.38	MPa	
TD : Yield	9.51	MPa	
MD : Break	31.7	MPa	
TD : Break	24.1	MPa	
Удлинение при растяжении ³			ASTM D882A
MD : Break	540	%	
TD : Break	800	%	
Ударное падение Dart ⁴ (970 μm)			ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	110	g	
TD	650	g	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	121	°C	DSC
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Непрозрачность	22	%	ASTM D1003
NOTE			
1.	5.1 mm/min		
2.	510 mm/min		
3.	510 mm/min		
4.	F50		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

