

Epoxy, Ect. 60-7156

Epoxy; Epoxide

Epoxyes, Etc.

Описание материалов:

UV Cure 60-7156 is a one- component epoxy that cures with low intensity black light or high intensity UV lamps. UV 60-7156 is water clear and is designed to be used as an adhesive, coating, or encapsulant. This system is moisture and chemical resistant. Its low durometer (flexibility) provides less stress on sensitive electronic components.

UV Cure 60-7156 is a good choice for potting and encapsulating applications due to its ability to deep section cure up to $\frac{3}{4}$ inch. Another unique and important feature is its ability to "dark cure." Once exposed to UV light the UV Cure 60-7156 will continue to cure in the absence of light. This is advantageous when potting or joining substrates with shadow areas. UV Cure 60-7156 may also be heat cured as a secondary cure operation.

UV Cure 60-7156 is not affected by oxygen and will not have a sticky or greasy surface. The surface is flexible, smooth, and glossy when properly cured. UV Cure 7156 bonds to metal, plastic, paper and ceramic.

Features:

One component

Contains no solvents

Low shrinkage

Will shadow cure

Cure is not inhibited by oxygen

Excellent adhesion

Good electrical insulation

No out gassing

Good weathering resistance

Low odor

Главная Информация

Характеристики

- Bondability
Электрически изолирующий
- Хорошая адгезия
- Хорошая химическая стойкость
- Хорошая гибкость
- Хорошая устойчивость к погоде
- Высокая четкость
- Низкая усадка
- Низкий и без запаха
- Низкое поглощение воды
- Средний блеск

Используется

- Клеи
- Склейивание
- Электрические детали
- Электрическое/электронное применение

Внешний вид

- Прозрачный/прозрачный

Метод обработки

- Инкапсулирование

Полировка

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Operating Temperature	-50.0 to 200	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет	Clear/Transparent	
Содержание твердых веществ	100	%
Плотность (25°C)	1.09	g/cm³
Вязкость (25°C)	0.60	Pa·s
Срок годности (40°C)	> 1	month
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по сухе (Shore A)	95	
Прочность на растяжение	42.7	MPa
Электрическая прочность	17	kV/mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat