

Argothane® 18411

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Argotec LLC

Описание материалов:

Applications:

Textile lamination

Medical devices

Characteristics:

Smooth and matte surfaces

Soft ether

Mid-range softening temperature

USP Class VI certified polymer

No slip/lube

Главная Информация	
Характеристики	Мягкий
Используется	Ламинаты
	Медицинские устройства
	Текстильные изделия
Рейтинг агентства	USP класс VI
Метод обработки	Литье
	Экструзия

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	86	ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к истиранию (1000 Cycles, 1000 g, CS-18 Wheel)	30.0	mg	ASTM D1044

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Передача водяного пара	3000	g/m ² /24 hr	ASTM E96

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение	70	%	ASTM D412
			Tensile Stress
100% Strain	7.60	MPa	
300% Strain	12.0	MPa	
Прочность на растяжение	33.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	640	%	ASTM D412
Tear Strength ¹	105	kN/m	ASTM D624

NOTE	
1.	Die C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

