

# PRIMATOP LDPE 023919

Low Density Polyethylene

Amco Polymers

## Описание материалов:

PRIMATOP LDPE 023919 is a Low Density Polyethylene material. It is available in North America for blow molding.

Important attributes of PRIMATOP LDPE 023919 are:

Food Contact Acceptable

Good Processability

Good Sealability

Typical application of PRIMATOP LDPE 023919: Bottles

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошее тепловое уплотнение Хорошая технологичность		
Используется	Выдавливаемые бутылки		
Метод обработки	Выдвунное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.3	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (100% Igepal, F50)	100	hr	ASTM D1693B
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	8.48	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	630	%	ASTM D638
Флекторный модуль	214	MPa	ASTM D790
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	50 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

