

ELASTOSIL® E 900

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Household Appliances, Household Appliances

Cooktops, Household Appliances

Главная Информация

Используется	Клеи
	Склеивание
	Герметики

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Плотность	0.990 to 1.30	g/cm ³	ISO 1183
Consistency	non-sag		ISO 7390
Skin Forming Time ¹ (23°C)	10.0	min	

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость по суше (Shore A)	20		DIN 53505
Модуль растяжения (100% Secant)	0.350	MPa	ISO 8339
Прочность на растяжение	0.600	MPa	ISO 8339
Tear Strength	4.20	kN/m	ISO 34

NOTE

1.	50% R.H
----	---------

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat