

## Fireguard® 910-L16-C6-NL2

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Company

### Описание материалов:

Fireguard®910-L16-C6-NL2 is a flexible polyvinyl chloride material. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Fireguard®The main characteristics of 910-L16-C6-NL2 are: ROHS certification.

Fireguard®The typical application fields of 910-L16-C6-NL2 are: wire and cable

Главная Информация			
Используется	Применение проводов и кабелей Материал оболочки кабельного отсека для потолка		
Рейтинг агентства	UL QMTM2. E200337		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.65	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw C	88		ASTM D2240
Shaw C, 10 seconds	81		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	12.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	200	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	75.0	°C	ASTM D794
Температура ломкости	-20.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая постоянная (1 MHz)	3.73		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	0.042		ASTM D150
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	45	%	ASTM D2863
Дополнительная информация			

Av.Sp. 0000:262 000/0000000:12.54 00/00000000:67 00/000000000, 205°C, 100 rpm, 72 gms:44Kayeness ACR, 370°F, 1000 0-1:417 0-00000000:111 00/00000000:1.100, ASTM D792:1.63 -1.61 sp gr 23/23°CТА0000000:116-4740000:62 00/000

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

