

Escorene™ Ultra LD 706.15 Cast

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

Escorene Ultra LD 706.15 is a copolymer film resin containing 14.9% (mass fraction) vinyl acetate designed for coextrusion casting film applications.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	8.5	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	14.9	wt%	ExxonMobil Method
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1 % secant, MD	60.3	MPa	ASTM D882
1 % secant, TD	66.3	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	26.9	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	16.5	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	400	%	ASTM D882
TD: Fracture	820	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	100	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	180	g	ASTM D1922
TD	210	g	ASTM D1922
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	62.0	°C	ASTM D1525
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	90		ASTM D2457
Haze	0.70	%	ASTM D1003

Юридическое заявление

Escorene Ultra LD 706.15 Cast is a registered trademark of ExxonMobil Chemical Company. (FDA, EU, HPFB), etc.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

