

Manner Flexible PVC X3732B NAT601

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: Lead free, general purpose tubing, profile extrusion and injection molding compound. This compound contains a UV inhibitor and an antifungal additive. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация	
Добавка	Антимикробный (фунгицид) UV Stabilizer
Характеристики	Устойчивый к грибку Общее назначение Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Низкое (нет) Содержание свинца
Используется	Общее назначение Профили Трубка
Внешний вид	Натуральный цвет
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.36 to 1.40	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	92 to 98		
Shore A, 15 sec	85 to 91		

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant ¹	11.0	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ²	18.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break)	340	%	ASTM D638

Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе ⁴ (100°C, 168 hr)	-4.0	%	UL 1581
Изменение максимального удлинения в воздухе ⁵ (100°C, 168 hr)	5.0	%	UL 1581

NOTE

1.	Unaged Dumbbells: .06 inch
2.	Unaged Dumbbells: .06 inch
3.	Unaged Dumbbells: .06 inch
4.	Air Retention: .03 inch
5.	Air Retention: .03 inch

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

