

HONES® PPS HS-B7-3

Polyphenylene Sulfide

Guangdong Shunde Hones Polymer Material Co., Ltd.

Описание материалов:

Good appearance, Low anisotropy

Главная Информация			
Номер файла UL	E254390		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.03	g/cm ³	Internal Method
Формовочная усадка			Internal Method
Flow : 2.00 mm	0.15	%	
Across Flow : 2.00 mm	0.30	%	
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.010	%	ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	90.0	MPa	Internal Method
Удлинение при растяжении (Break)	1.0	%	Internal Method
Флекторный модуль	7500	MPa	Internal Method
Flexural Strength	180	MPa	Internal Method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	275	°C	Internal Method
CLTE			ISO 11359-2
Flow	2.0E-5	cm/cm/°C	
Transverse	2.0E-5	cm/cm/°C	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	9.0E+16	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости	8.0E+15	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность (3.00 mm)	13	kV/mm	IEC 60243-1
Диэлектрическая постоянная			IEC 60250
1 kHz	5.30		
1 MHz	5.20		
Коэффициент рассеивания			IEC 60250
1 kHz	6.0E-3		
1 MHz	4.0E-3		
Comparative Tracking Index	200	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	V-0		UL 94

Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Melt Viscosity (310°C)	320	Pa·s	ISO 11443

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

