

Karina BEIGE PVC COMPOUND -E 841-08/184-Y-ERYB

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

Karina BEIGE PVC COMPOUND -E 841-08/184-Y-ERYB is a Polyvinyl Chloride product. It is available in Latin America. Primary characteristic: flame rated.

| Главная Информация | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Внешний вид | Бежевый | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес ¹ | 1.42 to 1.48 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Цвет A | -0.500 to 1.10 | | ME 12 |
| Цвет b | 10.3 to 11.9 | | ME 12 |
| Color L | 76.6 to 78.2 | | ME 12 |
| Heat Deflection Temperature | > 75 | °C | ASTM D648 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec) | 78 to 82 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | > 27.6 | MPa | ASTM D638 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | > 45 | J/m | ASTM D256A |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | > 80.0 | °C | ASTM D1525 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Огнестойкость | V-0 | UL 94 | |
| NOTE | | | |
| 1. | 24 hr | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

