

Thermoset Plastics UR-105

Polyurethane

Thermoset, Lord Chemical Products

Описание материалов:

Thermoset Plastics UR-105 is a Polyurethane material. It is available in North America for potting.

Important attributes of Thermoset Plastics UR-105 are:

Good Flexibility

Good Toughness

Insulating

Wear Resistant

Typical application of Thermoset Plastics UR-105: Wire & Cable

Главная Информация			
Характеристики	<p>Электрически изолирующий</p> <p>Хорошая стойкость к истиранию</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Гибкость при низкой температуре</p>		
Используется	Электронная изоляция		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Полировка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.938	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (24 hr)	0.18	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	25		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	0.827	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	130	%	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	1700	J/m	ASTM D256
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	3.0E+16	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая постоянная (1 MHz)	3.20		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	0.029		ASTM D150
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 9.0		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100		

Терморегулирующая вязкость (25°C)	1500	cP	ASTM D2393
Время демолд (25°C)	1400	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

