

Generic Silicone Rubber, LSR - Silica

Кремнезем

Silicone Rubber, LSR

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Silicone Rubber, LSR - Silica
This information is provided for comparative purposes only.

| Главная Информация | | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Кремнезем | | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (23°C) | 0.103 to 5.17 | MPa | ASTM D638 |
| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Плотность (23°C) | 1.07 to 1.26 | g/cm ³ | |
| Срок службы горшка (23°C) | 1400 | min | |
| Cured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Твердость по суше (23°C) | 7 to 80 | | |
| Прочность на растяжение (23°C) | 2.07 to 9.46 | MPa | |
| Удлинение при разрыве (23°C) | 180 to 1100 | % | |
| Tear Strength (23°C) | 5.25 to 45.5 | kN/m | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat