

Lifoflex® UV 60 GB 1060

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

ELASTO

Описание материалов:

The Lifoflex GA, GB and GC series are TPE compounds based on SEBS. They are suited to a wide variety of applications and are characterised by easy processing and high flexibility.

| Главная Информация | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая адгезия Хорошая гибкость Хорошая технологичность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Перерабатываемый материал | | |
| Используется | Затворы Электрическое/электронное применение Гибкие ручки Товары для дома Корпуса Упаковка Уплотнения Спортивные товары Ручки зубной щетки Игрушки | | |
| Рейтинг агентства | EC 2003/11/EC FDA неуказанный рейтинг | | |
| Соответствие RoHS | Соответствует RoHS | | |
| Внешний вид | Доступные цвета Натуральный цвет | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.00 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore A, 3 sec) | 60 | | DIN 53505 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |

| | | | |
|--|------|-----|-----------|
| Растяжимое напряжение-Поперечный поток (Yield) | 7.60 | MPa | DIN 53504 |
| Растяжимое удлинение-Поперечный поток (Break) | 840 | % | DIN 53504 |
| Комплект сжатия | | | ISO 815 |
| 23°C, 72 hr | 22 | % | |
| 70°C, 24 hr | 40 | % | |
| 100°C, 24 hr | 64 | % | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

