

Sumiliteresin® PR-50252 I

Phenolic

SBHPP

Описание материалов:

SUMILITERESIN® PR-50252 I is a straight novolac phenolic resin type powder form phenolic resin with excellent grinding properties and processability. It is generally applied for bonding material of resinoid grinding wheels such as cutting, off set, etc.

Characteristics

SUMILITERESIN® PR-50252 I is a powder form phenolic resin with good grinding properties and good processability in production of grinding wheels. It is designed for cold molding and semi-hot molding process.

SUMILITERESIN® PR-50252 I is a long flow type and it has hexamine content about 7%. By using this resin, grinding wheel which is bonded has water proof properties and heat resistance also high wear resistance.

Главная Информация		
Характеристики	Обрабатываемость, хорошая Хорошая стойкость к истиранию	
Используется	Склеивание	
Внешний вид	Белый Желтый	
Формы	Порошок	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Длина потока (125°C)	3.50 - 5.00	cm
Анализ сита-106µm		%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	80.0 - 92.0	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Gel Time (150°C)	1.8 - 2.8	min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

