

## En Chuan 6021H

Thermoset Polyester

En Chuan Chemical Industries Co., Ltd.

### Описание материалов:

This is a non-accelerator and non-wax type resin. It has the water clear transparency and good compatibility with pigments and fillers. This resin is specially designed for the manufacturing of buttons.

Главная Информация			
Характеристики	Высокое разрешение		
Используется	Кнопка		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость барколя <sup>1</sup>	35	Internal method	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	3750	МПа	ASTM D790
Flexural Strength	79.4	МПа	ASTM D790
Дополнительная информация			
Transparent Accelerator, Co-ocst (Co 6%): .5%Hardener, MEKPO (PO content, 55%): 1%			
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность (25°C)	1.11 - 1.13	g/cm <sup>3</sup>	
Вязкость (25°C)	1.0 - 1.2	Pa·s	
Gel Time (25°C)	2.0 - 4.5	min	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Прочность на растяжение	53.9	МПа	
Удлинение при разрыве	1.8	%	
NOTE			
1.	Barcol 934-1		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

