

SynPlast™ DIDA-E

Di Isodecyl Adipate

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Branched C10 adipate ester

Главная Информация			
Используется	Кабельная оболочка Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Композитный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	0.913 - 0.919	g/cm ³	ASTM D4052
Молекулярный вес ²	426		
Содержание воды-Максимум	1000	ppm	ASTM D1533
Кислотная ценность-Максимум	0.35	mg KOH/g	ASTM D1045
Внешний вид	Clean, clean		ASTM D2090
Цвет ³	25		ASTM D1209
Вязкость-Кинематографический			ASTM D445
25°C	23.9	cSt	ASTM D445
40°C	14.2	cSt	ASTM D445
100°C	3.60	cSt	ASTM D445
Давление пара (200 °C)	0.00169	MPa	
Содержание эфира-Минимальное значение	99	%	ASTM D3465
Точка литья	-65	°C	
Показатель преломления (25 °C)	1.4500		

Дополнительная информация			
0.10-0.15 wt% 1,1,3-Tris (2-ethyl-4-ethyl-5-tert-butyl)peroxide			

NOTE	
1.	25/25°C
2.	Theoretical value
3.	Pt-Co grade, maximum

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

