

SD POLYCA™ 875G10

10% стекловолокно

Polycarbonate

Sumika Styron Polycarbonate Limited

Описание материалов:

SD POLYCA™ 870 series, SI8001H and SI6001W are based on silicone type flame retardants instead of conventional bromine type and phosphonate type flame retardants. SD POLYCA 870 series, SI8001H and SI6001W are environmentally friendly polycarbonate resins and show excellent hydrolysis resistance, thermal stability, heat resistance and molding capability.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 10% наполнитель по весу		
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Хорошая термостойкость Охрана окружающей среды Хорошая производительность формования Сопротивление гидролизу Термическая стабильность, хорошая Огнестойкий		
Используется	Электрическое/электронное применение Область архитектурного применения		
Внешний вид	Непрозрачный		
Код маркировки деталей	> PC-GF10 FR(76)		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.27	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	0.30 - 0.50	%	ASTM D955
Transverse flow	0.40 - 0.60	%	ASTM D955
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.15	%	ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	4100	MPa	ISO 527-2
Прочность на растяжение			
--	73.0	MPa	ASTM D638
--	85.0	MPa	ISO 527-2
Удлинение при растяжении			
Fracture	4.0	%	ASTM D638
Fracture	5.0	%	ISO 527-2

Флекторный модуль			
--	3630	MPa	ASTM D790
--	3600	MPa	ISO 178
Flexural Strength			
--	111	MPa	ASTM D790
--	120	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	10	kJ/m ²	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength	50	kJ/m ²	ISO 179
Зубчатый изод Impact (23°C)	78	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
1.8 MPa, not annealed	141	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	140	°C	ISO 75-2/A
Линейный коэффициент теплового расширения			
Flow	4.0E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Lateral	6.5E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость			
1.5 mm	V-0		UL 94
3.0 mm	V-0		UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat