

McCann PP M20CCPP10

20% Карбонат Кальция

Polypropylene Copolymer

McCann Plastics Inc.

Описание материалов:

Good Gloss.

Description/Uses: Calcium Filled 20%, Polypropylene Copolymer / Lawn & Garden, Appliance, Furniture, Housewares, Toys and general purpose applications requiring good impact, medium stiffness, and good flow. Custom color and UV stabilized versions also available.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Карбонат кальция, 20% наполнитель по весу		
Характеристики	Сополимер Общее назначение Хороший поток Хорошая ударпрочность Хорошая жесткость Средний блеск		
Используется	Приборы Мебель Общее назначение Товары для дома Оборудование для газонов и сада Игрушки		
Внешний вид	Черный Доступные цвета Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.04	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.4 to 2.2	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	82		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	22.8	MPa	ASTM D638

Удлинение при растяжении (Yield)	200	%	ASTM D638
Флекторный модуль-Касательная	1450	МПа	ASTM D790
Flexural Strength	31.7	МПа	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	120	J/m	ASTM D256
Gardner Impact	18.1	J	ASTM D3029
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 МПа, Unannealed	84.4	°C	
1.8 МПа, Unannealed	49.4	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость	НВ		UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

